Испытательная лаборатория «Вольтекс»
ООО «ПрофНадзор»
Адрес организации и места осуществления деятельности: 121087, г. Москва, пр. Багратионовский, д.7, корп. 1, эт. 4, пом. I, ком. 21
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории: № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.07.2024 от 03.09.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «Вольтекс»
_____ Д.В. Александров
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 090-04-26-ЕМ-ВТ ОТ 27.04.2026

Наименование продукции:	Картон мелованный трехслойный марки GC2 Standard в рулонах и листах
Торговая марка:	-
Тип, модель:	-
Заводской номер:	б/н
Изготовитель:	Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «УКХ «Белорусские обои»
Юридический адрес:	247052, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Добруш, пр. Луначарского, 7
Заказчик:	ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Калибр»
Юридический адрес:	127299, Россия, город Москва, внутригородская территория Муниципального округа Коптево, улица Космонавта Волкова, дом 18, помещение 1/2
Вид испытаний:	Сертификационные испытания по: ТУ BY 100063724.065-2021
Результаты испытаний:	См. стр. 3-4
Регистрационный номер образца:	3513261
Дата поступления образца:	20.04.2026
Дата проведения испытаний:	21.04.2026-27.04.2026

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Не допускается частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

1. Процедура испытаний

1.1. Идентификация изделия:	Наименование, тип, маркировка образцов соответствуют сопроводительной документации
1.2. Отбор образцов:	Произведен в соответствии с ГОСТ Р 31904
1.3. Цель испытаний:	Подтверждение соответствия требованиям НД: ТУ BY 100063724.065-2021
1.4. Методика испытаний:	ГОСТ 13199, ГОСТ 27015, ГОСТ 9582 (ИСО 2493), ГСОТ ISO 287, СТБ ISO 2470-1, ГОСТ 30115 (ИСО 8791-1), ГОСТ 12605, ГОСТ 32096, ТУ BY 100063724.065-2021
1.5. Условия проведения испытаний:	Подготовка образца к испытаниям и сами испытания проведены при нормальных климатических условиях, по ГОСТ 15150-69

2. Результаты испытаний

2.1. Результаты испытаний представлены в таблице 1

Приняты следующие условные обозначения:

С - соответствует требованию/выдержал испытание;

НП - требование (испытание) не применяется;

НС - не соответствует требованию/не выдержал испытание.

2.2. Требования стандартов изложены в протоколе в конспективной форме.

Пользоваться настоящим протоколом следует совместно с ТУ BY 100063724.065-2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

№ п/п	Контролируемый показатель	Нормативное значение показателя	Фактическое значение	Вывод
1	Масса картона площадью 1 м, г	200	200	С
2	Толщина, мм	295	295	С
3	Жесткость на изгиб по Таберу (15°), в машинном направлении, мНм	7,0	7,0	С
4	Жесткость на изгиб по Таберу (15°), в поперечном направлении, мНм	3,2	3,2	С
5	Влажность, %	4,0-8,0	5,5	С
6	Яркость лицевой стороны, %, не менее	89,0	91,0	С
7	Яркость сеточной стороны, %, не менее	75,0	77,0	С
8	Шероховатость лицевой стороны по Паркеру, мкм, не более	1,6	1,1	С
9	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании ($Кобб_{60}$) по лицевой стороне, г/м^2, не более	50	30	С
10	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании ($Кобб_{60}$) по сеточной стороне, г/м^2, не более	80	45	С
11	Энергия внутренних связей, Дж/м^2, не менее	230	257	С

----------конец документа----------